

Fiche technique

ADLER Betoneffekt

4083

Couche d'effet présentant une teneur en quartz subtile pour les meubles et l'aménagement d'intérieur pour l'industrie et le professionnel

DESCRIPTION DE PRODUIT

Généralités

Couche de fond pigmentée à l'eau, à base de dispersion, présentant une teneur en quartz subtile pour un aspect béton/effet béton naturel. Excellente adhérence, à tension réduite et facile à appliquer.

Qualités particulières Normes de contrôle



- **Ordonnance française DEVL1104875A** relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+

Domaines d'utilisation



- Pour le vernissage de surfaces à usage normal dans les domaines de l'ameublement et de l'aménagement intérieur – le mobilier de chambre à coucher ou de living : domaines d'utilisation III à IV selon ÖNORM A 1610-12.
- Apprêt spécial pour l'obtention d'un effet béton dans les domaines de l'ameublement et de l'aménagement intérieur


APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage. A la main uniquement ! Un mélange mécanique trop vigoureux peut nuire à l'effet béton !
- Ne pas appliquer en cas de températures inférieures à + 5 °C et supérieures à 30 °C et/ou une humidité relative de l'air > 80 %.
- Appliquer avec une taloche en acier inoxydable, épaisseur de couche de 1 à 2 mm. Créer une texture personnalisée plus ou moins grossière ou fine.

Technique d'application



Processus d'application	Application à la spatule
Consommation ml/m ²	env. 200 - 500
Rendement par application (m ² /l) ¹⁾	env. 2 - 5

Le produit est prêt à l'utilisation.

La forme, la qualité et l'humidité du support ont une influence sur la consommation/le rendement. Les valeurs de consommation exactes ne peuvent être déterminées que par le biais d'un essai de revêtement préalable.

Temps de séchage

(à 23°C et 50% d'humidité relative)



Manipulable et empilable	après env. 16 h
Couches suivantes	après env. 16 h

Les valeurs citées constituent des valeurs de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Des températures peu élevées et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

Nettoyage des outils



Nettoyer à l'eau savonneuse immédiatement après l'emploi.

Pour éliminer les résidus de vernis séchés, nous recommandons ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

SUPPORT

Type de support

Pour le vernissage opaque de panneaux de particules ou en fibres de bois (p. ex. MDF)

Qualité de support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et de poussière de bois, mais il doit également être approprié au revêtement.

Pour les applications dans une zone sanitaire, nous conseillons en principe l'utilisation de plaques MDF type V100 résistantes à l'humidité. Il est déconseillé d'utiliser le produit pour des surfaces horizontales, souvent exposées à l'eau, comme p. ex. les meubles sous vasque etc.

Préparation du support

Panneaux de particules, panneaux MDF :
Grain 150 - 180

STRUCTURE DU REVÊTEMENT

Couche de fond

Appliquer ADLER Betoneffekt 4083 dans la teinte souhaitée avec une spatule lisse.

Séchage intermédiaire: après une nuit

Ponçage intermédiaire



En fonction du domaine d'application ou de l'effet souhaité : Grain 80

Un ponçage doit être évité étant donné qu'il peut entraîner des intensifications de texture différentes qui seront encore accentuées par le jaunissement lié au vieillissement.

Couche finale

Vernis pour meubles résistants à la lumière, p. ex. ADLER PUR-Antiscratch HQ 26320 et suiv. ou ADLER Legnopur 26211 et suiv., ainsi qu'ADLER Aqua-Top Antiscratch 30341 et suiv. ou ADLER Aqua-Resist 30460 et suiv., de préférence en version mat profond (G5 ou G10).

Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

3 l

Teintes/Degrés de brillance

4083053189 Cuba Libre (Schwarz)
4083053190 Bahama Mama (Braun)
4083053191 Caipirinha (Dunkelgrau)
4083053192 Daiquiri (Mittelgrau)
4083053193 White Lady (Hellgrau)

- La quantité d'application, le mode de traitement et le ponçage permettent d'influencer individuellement le résultat/l'effet.
- Il est conseillé de faire un essai de couleur sur le support original avec le système d'application choisi, pour évaluer la teinte finale.

Produits complémentaires

ADLER Legnopur 26211 et suiv.
ADLER PUR-Antiscratch HQ 26320 et suiv.
ADLER Aqua-Top Antiscratch 30341 et suiv.
ADLER Aqua-Resist 30460 et suiv.
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125

AUTRES INDICATIONS

Délai de conservation / stockage



Minimum 1 an, dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des températures élevées (supérieures à 30 °C).

Données techniques

Teneur en COV Valeur limite CE pour ADLER Betoneffekt
(Cat. A/h): 30 g/l (2010).
ADLER Betoneffekt contient < 30 g/l COV.

Données techniques de sécurité



Veuillez respecter la fiche de données de sécurité correspondante, dont la version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com

Les restes liquides de produit peuvent être éliminés comme déchets de peintures à l'eau, les résidus séchés de produit comme peintures durcies ou comme déchets ménagers.