


Fiche technique

ADLER Floor-Classic (Vitrification pour parquets)

42120 et suivants



Description du produit

Vitrification pour parquets incolore, diluable à l'eau, à base d'une dispersion polyuréthane-acrylate, ne jaunit pas, très bonne résistance à l'abrasion et à la rayure, donne aux surfaces une excellente résistance aux agents chimiques.

Domaines d'utilisation

Habitations privées, pour des planchers comme des entrées, bureaux, escaliers etc. Très adaptée pour les planchers en liège.

En utilisant le produit selon nos conseils on obtient une couche sèche de 80 – 90 µm qui correspond à la catégorie A (efforts moyens) et B (efforts forts) selon la norme autrichienne ÖNORM C 2354.

Application

au pinceau – pinceau acrylique souple pour vernis acryliques
au rouleau – rouleau à poils ras, p.e. rouleau à mohair ou
b rouleau floconné

Faire attention à une application uniforme de la vitrification.

Préparation du support

Le support doit être sec et sans souillures (p.e. graisse, huile, cire). Si le plancher présente petites fentes et fissures, effectuer une ponçage final avec grain 120, mélanger la poussière de ponçage et ADLER Floor-Fill jusqu'à recevoir une masse applicable à la spatule (rapport de mélange : 1 partie en poids de poussière de ponçage, env. 2 parties en poids de ADLER Floor-Fill). Fermer les fissures et les joints en appliquant ce mélange à la spatule. Après séchage d'env. 1 heure, poncer le bois avec grain 120.

Couche de fond

Appliquer sur les planchers poncés au pinceau, au rouleau ou à la spatule 1 x Fond vitrification ADLER Floor-Start (réduit le collage latérale sur les parquets à l'anglaise). Recouvrable après séchage d'env. 2 heures. **Ne poncer pas ADLER Floor-Start.**
N'appliquer pas à la spatule sur les bois feuillus et tropiques à pores grossiers

Couche de finition

2 x au pinceau ou au rouleau ADLER Floor-Classic (Vernis de finition) dans le degré de brillance choisi, temps de séchage entre les couches env. 4 heures (3 x Floor-Classic si Floor-Start a été appliqué à la spatule). Avant la dernière couche et un temps de séchage d'env. 4 heures, poncer légèrement avec grain 240 ou papier d'emerie consommé grain 120. Un temps de séchage plus long améliore la ponçabilité. Eliminer la poussière de ponçage avec un chiffon humide.

ADLER Floor-Classic
(Vitrification pour parquets)

42120 suiv./p.2

Renouvellement

Poncer les planchers très usés avec une machine de ponçage au rouleau spéciale pour planchers, pour la bordure utiliser une machine de ponçage pour des coins respectivement une machine de ponçage excentrique. Pour continuer, voir le paragraphe "préparation du support".

Ne recouvrir pas les éléments de parquets finis avec ADLER Floor-Classic au pinceau, mais traiter les seulement avec ADLER Clean Parkettpflege.

Entretien/Nettoyage

Avec de l'eau ou des produits d'entretien doux, la première fois seulement après 14 jours. Pour l'entretien nous recommandons ADLER Clean Parkettpflege.

Diluant

Eau; le produit est fourni prêt à l'emploi

Température minimum de mise en œuvre et du support

+ 10°C
L'humidité atmosphérique élevée et/ou les températures basses retardent le séchage. Pour obtenir un bon séchage, il est recommandé d'assurer une bonne ventilation. Eviter l'exposition directe aux rayons solaires pendant l'application.

Temps de séchage (Température d'ambiance 20°)

recouvrable après 4 heures
ponçable après 4 heures
marcher sur le plancher après 8 heures
mettre le tapis après 8 jours

Outils

Nettoyer les outils immédiatement après l'utilisation avec de l'eau. Eliminer les restes secs de peinture avec ADLER Abbeizer (Décapant).

Consommation (par couche) au pinceau/au rouleau 8 - 10 m²/l

Conditionnement 1 l, 5 l

Délai de conservation 1 an en récipients originaux, pas ouverts

Degrés de brillance Semi mat 42120
Brillant 42121

Données techniques de sécurité Consulter la fiche des données de sécurité.