

Fiche technique

Grilith Holz kitt (mastic pour bois)

50970 et suiv.



Description du produit

Grilith Holz kitt est un mastic de remplissage à base de poussière de bois/résine alchydique/nitrate de cellulose. Contient des solvants.

Domaines d'utilisation

Pour corriger petites défauts, à appliquer avant d'effectuer le premier ponçage.

Application

Produit fourni	Mastic pour bois en forme pâteuse C'est possible diluer le mastic trop dur avec du diluant Grilith Verdünnung afin de le rendre applicable.
Préparation du support	Il faut que les surfaces à corriger soient propres, sèches et sans graisses, cires ou résine. Nous conseillons appliquer Grilith Holz kitt 50970 et suiv. avant le premier ponçage (ponçage grossier) avec une couche légère et seulement sur les petits défauts. Faire attention que la partie corrigée ne soit pas plus grande que le défaut.
Selection de la teinte	La teinte de la partie corrigée devrait correspondre à la teinte de la surface finie. S'il est prévu utiliser une teinture, s'est conseillable choisir le mastic Grilith Holz kitt 50970 et suiv. dans une teinte plus similaire possible à la teinture.
Mode d'emploi	Appliquer Grilith Holz kitt 50970 et suiv. par un ciseau à bois ou une spatule affilée, si nécessaire en plusieurs fois, en le pressant dans les parties défectueuse. En cas de plusieurs couches, faire attention que le mastic appliqué auparavant soit bien séché. A la fin, lisser la surface corrigées par une spatule mouillée. Avec deux couches minces le résultat est meilleure qu'avec une couche épaisse.
Temps de séchage	Env. 2 - 4 heures à température ambiante, à selon de l'épaisseur de la couche. Il faut que Grilith Holz kitt 50970 et suiv. soit complètement séché. Avant de continuer les travaux (ponçage, coloration, vernissage)

12-09 (remplace 03-09)

T.S.V.P.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à l'acheteur/l'utilisateur et c'est pour cette raison que nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, ce sont nos conditions générales de vente qui s'appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de brillance

Suite

Grilith Holzkitt (mastic pour bois) 50970 et suiv.

	nous conseillons faire sécher le mastic pendant une nuit à température ambiante afin d'éviter que la dimension de la partie corrigée se réduise.
Travaux successifs	Le mastic sec est apte à recevoir une couche de Teinture et ensuite recouvrable avec des venis diluables à l'eau ou aux solvants pour meubles.
Indications particulières	Avant les travaux effectuer un échantillon pour pouvoir évaluer la correcte sélection de la teinte.

Tenir compte SVP de la relative Fiche des données de sécurité!

Teintes

Ahorn	érable	50970
Fichte/Birke/Esche	Épicéa/bouleau/frêne	50971
Natur	naturel	50972
Kiefer	Pin	50973
Eiche	Chêne	50974
Buche/Lärche	Hêtre/Mélèze	50975
Nussbaum	Noyer	50976
Erle	Aulne	50977
Nussbaum Dunkel	Noyer foncé	50978
Kirschbaum	Cérisier	50979
Mahagoni	Acajou	50980
Weiß	Blanc	50981
Schwarz	Noir	50982

Indications supplémentaires

Diluant	Grilith Verdünnung 80047
Délai de conservation (Température ambiante 20° C)	2 ans dans les récipients originaux pas ouverts – Protéger les conditionnements des irradiations solaires directes. Ne stocker pas aux températures supérieures à +30° C !

Conditionnements

100 ml, 200 ml, 1 l