


Fiche technique

ADLER ISOCRYL

40281



Description du produit

Couche de fond et de finition isolante, diluable à l'eau, pour tous les supports minéraux.

Caractéristiques selon ÖNORM EN 13300

Résistance au frottement : Classe 1
Rapport de contraste (pouvoir couvrant) : Classe 2 (à 7 m²/l)
Degré de brillance : mat terne
Dimension maximale des grains : fin (< 100 µm)

Domaines d'utilisation

Murs avec des taches de nicotine et d'eau dans salons, cuisines etc.

Application

Au rouleau, au pinceau ou au pistolet airless (Crible fin largeur de maille 0,2 mm, pression pistolet 150 bar, taille de buse 0,021 – 0,026 inch ou 0,53 – 0,63 mm)

Préparation du support

Nettoyer les supports sals et graisseux avec ADLER Entfetter (dégraissant).

Couche de fond

1x ADLER Isocryl
Après la première couche les taches de nicotine sont encore visibles. Seulement après l'application de la deuxième couche en obtient des surfaces parfaites.

Couche de finition

1x ADLER Isocryl
Pour des peintures colorées, appliquer 1 – 2 couches de finition de la peinture pour l'intérieur ADLER Innendispersion Formel 2000.

Diluant

Eau. Le produit est livré prêt à l'emploi.

Temps de séchage

(température ambiante 20° C)

Au moins 12 heures

Température minimum pour le travail et le support

Pas inférieure à +5° C
L'humidité atmosphérique élevée et/ou les températures basses retardent le séchage. Si recouverte trop tôt, l'effet isolant est réduit.

01-07 (remplace 7-05)

ADLER-Werk Lackfabrik, 6130 Schwaz, Autriche

Tel : 0043/5242/6922-301, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical.support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à l'acheteur/utilisateur et c'est pour cette raison que nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, ce sont nos conditions générales de vente qui s'appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de brillance.

Outils	Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau. Eliminer les éclaboussures de peinture immédiatement avec de l'eau. Eliminer les restes secs de peinture avec le Décapant ADLER Abbeizer.
Rendement (par couche)	6 – 8 m ² /l en fonction de la qualité du support
Stockage	Au frais, mais à l'abris du gel
Délai de conservation	Au minimum 3 ans en recipients originaux, pas ouverts
Conditionnement	750 ml, 3 l, 9 l
Teintes	Blanc
Données techniques de sécurité	Consulter la Fiche des données de sécurité!

PACHE SARL