

Fiche technique

Pigmopur-Metallic

2407

Vernis métallisé à base de solvants pour surfaces de meubles, à usage industriel et professionnel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Vernis métallisé bi-composant à base de solvants pour les surfaces de meubles. Très bonne résistance mécanique et chimique et excellente résistance à la lumière.

Propriétés particulières et normes d'essai



- **ÖNORM A 1605-12 (surfaces de meubles)**
Résistance aux agents chimiques : 1-B1
l'inflammation: 5-B (difficilement inflammable Möbeloberfläche)



- **ÖNORM A 3800-1 (comportement au feu)**
En combinaison avec un support difficilement inflammable : difficilement inflammable, Q1, Tr 1.



- **DIN 68861 (surfaces de meubles)**
Partie 1 : Comportement sous contrainte chimique : 1 B



- **Ordonnance française DEVL1104875A**
relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+

Domaines d'utilisation



Pour la réalisation d'effets métallisés de haute qualité pour les meubles et l'ensemble de l'intérieur, y compris les cuisines et les sanitaires, par ex. les surfaces de rangement dans les cuisines et les pièces d'habitation, les salles de bains, les bureaux et le domaine professionnel, les façades et les surfaces visibles en permanence, les surfaces sollicitées des sièges et les surfaces non visibles en permanence (à l'exception des dessus de table): domaine d'utilisation avec un vernis de finition approprié (par ex. Pigmotop (2514)) II à IV selon la norme ÖNORM A 1610-12.

Surfaces vernies à pores ouverts et fermés.

Application en combinaison avec un vernis de finition approprié.

APPLICATION

Indications d'application



- Bien remuer le produit avant l'utilisation et pendant l'application.
- Pigmopur-Metallic doit être recouvert d'un vernis de finition incolore approprié.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

- Veuillez respecter nos **ARL 131 – Directives de travail pour les vernis pour meubles PUR.**

Rapport de mélange



10 partie(s) en poids ou en volume d'Pigmopur-Metallic (2407)
1 partie(s) en poids ou en volume d'PUR-Hardener 8419 (8419000210)

Pigmopur-Metallic (2407) ne peut être utilisé qu'avec du durcisseur et dans le rapport de mélange indiqué. Des écarts engendrent des défauts de film et d'adhérence.


Durée de vie en pot



8 heure(s)

Une prolongation de la durée de vie en pot n'est pas possible.

Technique d'application



| | Pistolet à godet |
|---|-------------------|
| Buse de pulvérisation Ø (mm) | 1,5 - 1,8 |
| Pression de pulvérisation (bar) | 2 - 3 |
| Diluant | DD-Verdünner 8519 |
| Ajout de diluant (%) | 10 |
| Viscosité Godet de 4 mm (s) | 20 |
| Quantité d'application par couche (g/m ²) | 80 - 120 |

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)



| | |
|--------------------------|-------------|
| Recouvrable | 5 h |
| Manipulable et empilable | 12 heure(s) |

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Nettoyage des outils



Immédiatement après usage avec DD-Verdünner 8519 (8519) ou Waschverdünner (8501).

SUPPORT

Type de support

Pour le vernissage opaque, bois massif ou bois de particules ou matériaux à base de fibres de bois, plaqué ou recouvert d'une pellicule primaire.

Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et de poussière de bois, mais il doit également être approprié au revêtement.

Préparation du support

Ponçage avec un grain 150-180

Plaques de support recouvertes d'une pellicule primaire : Grain 180 - 240

STRUCTURE DE REVÊTEMENT

Couche d'apprêt

Pour les surfaces recouvertes de vernis à poncer à pores fermés

Plaques de support recouvertes d'une pellicule primaire :

(ponçage en profondeur de la pellicule avec grain 240)

1 x Aduro Spritzfüller (2410) ou PUR-Ecofill (2416) est intéressant

Bois massif, panneaux de particules bruts ou plaques de support plaquées avec du placage de compensation :

2 x Aduro Spritzfüller (2410)

Ponçage intermédiaire Grain 280-360

Panneaux MDF :

1 x pré-isolé avec Aduro Isoliergrund (2502) ou Aduro Legnopur (2513)

1 – 2 x Aduro Spritzfüller (2410)

Ponçage intermédiaire Grain 280-360

Alternativement, Aduro Ecofill Smart (2317) ou PUR-Ecofill (2416) peuvent être utilisés directement sur des panneaux MDF de bonne qualité et d'une densité brute élevée (supérieure à 700 kg/m³ pour les panneaux de 19 mm).

Pré-peindre avec env. 150 g/m² Pigmopur G50 Silbergrau, wie 24511 (2406041253), 10:1 PUR-Hardener 8419 (8419) + 20 % DD-Verdünner 8519 (8519).

Après 1 à 3 heures de séchage, le vernis à effet est appliqué sans ponçage intermédiaire.

Pour les surfaces recouvertes de vernis à poncer à pores ouverts

1 x Pigmopur G50 (2406) dans la teinte désirée 10:1 PUR-Hardener 8419 (8419) + 30 % DD-Verdünner 8519 (8519).

Séchage pendant une nuit à température ambiante.

Ponçage intermédiaire Grain 280 – 400

Vernissage à effet

Recouvrir d'une couche homogène de Pigmopur-Metallic (2407) sur les 4 côtés, pas trop saturés, à l'aide d'un pistolet à godet

Vernis de finition

Aucun ponçage intermédiaire

1 x Pigmotop (2514) dans le degré de brillance désiré

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

1 kg, 4 kg Autres conditionnements sur demande.

Teintes

Teinte(s) standard :

Graualuminium RAL9007 (2407117049)

Weißaluminium RAL9006 (2407117050)

Teintes spéciales sur demande.

Cette fiche technique est valable pour toutes les teintes de Pigmopur-Metallic (2407) et numéros de teinte.

Produits complémentaires

Aduro Ecofill Smart (2317)

Aduro Isoliergrund (2502)

Aduro Legnopur (2513)

Aduro Spritzfüller (2410)

DD-Verdünner 8519 (8519)

Pigmopur G50 (2406)

Pigmotop (2514)

PUR-Ecofill (2416)


PUR-Hardener 8419 (8419)

Waschverdünner 8501 (8501)

Veillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

Données techniques

Viscosité à la livraison : 23 second – 27 second selon la norme DIN 53211 (4 mm-Godet, 20 °C)

Données techniques de sécurité



Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

En règle générale, l'inhalation d'aérosols de vernis en cas d'application par pulvérisation doit être évitée. Cela est garanti par le port conforme d'un masque respiratoire (filtre combiné A2/P2).

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.