


ADLER Positiv Plus Wachsbeize

11770 suiv.



Description

Teinture cire positive aqueuse pour bois de conifères, à base de colorants synthétiques spéciaux ainsi que de cire d'abailles pour réaliser des surfaces hydrofuges, au toucher velouté et avec un aspect positif marqué.

Toutes les teintes sont miscibles entre elles et, si désiré, peuvent être éclaircies avec **ADLER Positiv Plus Wachsbeize Farblos/incolore 11770**.

Domaines d'utilisation

Produit spécial approprié pour bois de conifères poncés, brossés, cassés, rabotés et dégrossis comme p.e. épicéa ou sapin, pour obtenir un effet positif très marqué en une seule application et quand est désiré de ne pas recouvrir avec un vernis. Particulièrement approprié pour les revêtements et les plafonds en bois ainsi que pour meubles pas très sollicités dans les habitations. Le produit n'est pas approprié pour surfaces de chaises et de tables.

Mode d'emploi

Appliquer la teinte, sans prétraitement, sur les surfaces poncées, cassées, rabotées ou dégrossis. Poncer les surfaces lisses avec grain 120. Il est avantageux de baigner le bois poncé et après séchage de le poncer légèrement avec grain 150.

Prétraiter les bois de conifères riches de résines, comme pin ou cembro, (consulter les directives de travail pour le dérésinage) et après, effectuer un léger ponçage avec grain 120.

Bien remuer la teinture ADLER Positiv Plus Wachsbeize 11770 suiv. avant et pendant l'emploi. Appliquer au pistolet (**pistolage pneumatique: buse 1,5 – 1,8 mm, pression: 2,0-2,5 bar**) ou au pinceau large et souple (pour les petites surfaces) la teinture de manière homogène, de telle façon qu'une certaine quantité de teinture reste sur la surface ("surface mouillée").

Temps de séchage (Température ambiante 20 ° C): env. 12 heures ou mieux pour une nuit. L'effet positif se forme dans la première phase du séchage (env. 20 min) , pendant laquelle il ne faut pas forcer le séchage avec de l'air.

Brosser les surfaces séchées avec une brosse spéciale pour lisser (combinaison fibre-cuir) ou un agrégat automatique de brossage dans la direction des fibres, de façon que se forme une surface satinée-brillante, au toucher veloutée.

Il n'est pas possible recouvrir avec un vernis.

Pour protéger les surfaces ultérieurement il est possible appliquer aux surfaces brossées les produits ADLER Ceradur-Spritzwachs 50711 ou ADLER Naturnah Hartwachs 96050.

11-09 (remplace 01-07)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-309; Mail: info@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à l'acheteur/utilisateur. Pour le reste, nos conditions de vente générales sont applicables. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications des conditionnements, teintes et degrés de brillance.

Avant les travaux, effectuer toujours une application d'essai sur le bois original afin de pouvoir évaluer la teinte finale. Pour une commission utiliser seulement la teinture avec le même numéro de production.

Ne pas reverser la teinture contenue dans le pistolet ou la teinture contenant de la poussière de ponçage dans le récipient contenant la teinture originale.

Tenir compte de nos "**Directives de travail pour l'application de la teinture sur bois**" et de la **Fiche des données de sécurité**.

Consommation

Env. 8-10 m²/l par couche, à selon de la forme de l'objet à teinter

Conditionnement

1 l, 5 l

Stockage

Au frais, mais à l'abri du gel

Stockage maximal

1 an en récipients originaux, pas ouverts.

Teintes

Incolore	Farblos	11770
épicéa traité	Fichte gedämpft	11771
épicéa antique	Fichte alt	11772
épicéa alpin	Bergfichte	11773
épicéa argile	Fichte lehm	11774
épicéa de bois	Waldfichte	11775
épicéa cuit	Fichte gekocht	11776
épicéa alcalin	Fichte gelaugt	11777