

# Fiche technique

**Vivido Ferrobloc**

**4105**

Stabilisateur de rouille à usage privé et professionnel

## DESCRIPTION DU PRODUIT

### Généralités

Transformateur de rouille à base aqueuse pour le prétraitement et la stabilisation de la rouille. Stoppe la rouille résiduelle et protège simultanément les pièces en fer et en acier contre une nouvelle corrosion. Recouvrabilité sans défaut avec des vernis à base aqueuse et à base de solvants.


### Domaines d'utilisation

Rouille résiduelle sur les pièces en fer et en acier.



## APPLICATION

### Indications d'application



- Veuillez agiter le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 10 °C minimum.
- Les conditions optimales de traitement sont comprises entre 15 - 25 °C à une humidité d'air relative de 40 - 80 %.
- Ne pas utiliser en cas de fort ensoleillement, de pluie, d'humidité de l'air très élevée, de vent fort ou de risque de gel.
- Éviter absolument d'exposer prématurément à l'eau (pluie ou condensation) !
- Couvrir et masquer soigneusement les zones ne devant pas être revêtues.
- Vérifier la teinte et la compatibilité ainsi que l'adhérence avec le support en réalisant une surface d'essai.
- Appliquer le produit jusqu'à saturation. Après le séchage, un film noir profond et couvrant doit se former.
- En cas de forte corrosion, il est conseillé d'appliquer une seconde couche après environ 60 minutes.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat. Les écarts entraînent des défauts de film et des problèmes d'adhérence ainsi que des altérations de la stabilité aux intempéries et des teintes.


1-0 ZKL 4105 | 05/26 | remplace 0-1

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Téléphone : 0043/5242/6922-190, Fax : 0043/5242/6922-309, Courriel : technical-support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation individuelle aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La décision concernant l'aptitude du produit livré et son utilisation incombe à l'acheteur/l'utilisateur, c'est pourquoi nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon. Par ailleurs, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles.

## Technique d'application



100 -  
200 ml  
↓  
1m<sup>2</sup>

	Pistolet à godet	Au pinceau	Au rouleau
Buse de pulvérisation Ø (mm)	1,8 - 2,0	-	-
Pression de pulvérisation (bar)	3 - 4	-	-
Quantité d'application par couche (ml/m <sup>2</sup> )	100 - 200		

Le produit est prêt à l'emploi.

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

## Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)



Recouvrable (vernis à base de solvants)	24 heure(s)
Recouvrable (vernis à base aqueuse)	18 heure(s)

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de la couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Des températures basses et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

Éviter les rayons directs du soleil !

## Nettoyage des outils



Laver à l'eau immédiatement après usage.

Pour ôter les restes de produit séchés, nous recommandons Clean Abbeizer-Express (8313).

## SUPPORT

### Type de support

Rouille résiduelle sur les pièces en fer et en acier.

### Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives comme la graisse, la cire, le silicone, la résine, etc. de même qu'approprié au revêtement.

Veillez consulter les documents complémentaires :

- ÖNORM B 2230-1
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Fiches techniques BFS actuelles

### Préparation du support

Enlever mécaniquement la salissure, la rouille détachée et les résidus de peinture infiltrés par la rouille (nettoyage à haute pression, brosse métallique, spatule ou papier abrasif) ou décaper avec Clean Abbeizer-Express (8313).

Retirer les anciennes couches de peinture non adhérentes.

## STRUCTURE DE REVÊTEMENT

### Application du produit

1 – 2 x Vivido Ferrobloc (4105)

### Couche de base, intermédiaire et finale

Selon le domaine d'utilisation, par exemple : Vivido Alkyd-Primer-Metal (4512) / Vivido Alkyd-Primer Uni (4516) / Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604) / Vivido Aqua-Primer Multi (4129) / Vivido Samtalkyd (4514) / Vivido Brilliantalkyd (4503) ou Vivido Varicolor (4117)

## INDICATIONS DE COMMANDE

**Conditionnement** 100 ml, 375 ml, 1 l

### Produits complémentaires

Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604)  
Vivido Varicolor (4117)  
Clean Abbeizer-Express (8313)  
Vivido Aqua-Primer Multi (4129)  
Vivido Brilliantalkyd (4503)  
Vivido Alkyd-Primer-Metal (4512)  
Vivido Samtalkyd (4514)  
Vivido Alkyd-Primer Uni (4516)

Veillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

## AUTRES REMARQUES

### Délai de conservation/stockage



Au moins 2 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

### Données techniques

Teneur en COV du mélange prêt à l'emploi : valeur limite selon la directive 2004/42/CE pour Vivido Ferrobloc (Cat A/i) : 140 g/l.  
Vivido Ferrobloc contient au maximum 140 g/l de COV.

### GISCODE

BSW30

### Déclaration des ingrédients selon VdL-RL 01

Eau / alcools / pigments de protection anti-corrosion / Additive

Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, une masse réactionnelle de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de la 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1).

Peut provoquer des réactions allergiques.

**Informations pour les personnes allergiques au numéro de téléphone : +43 5242 6922-713.**

### Données techniques de sécurité



En cas de travaux de ponçage, utiliser le filtre anti-poussière P2/P3. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Utiliser un filtre combiné A2/P2 et des lunettes de protection.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).